

Technisches Datenblatt

PANDOMO Primer

Voranstrich und Haftbrücke PR

- › verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- › lösemittelfrei



Anwendungsbereich:

Grundierung und Haftbrücke unter PANDOMO Wall.

Grundierung unter PANDOMO PU Sealer.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Weitere Informationen zu PANDOMO Wall finden Sie in den Technischen Datenblättern.

Verarbeitung:

Unter PANDOMO Wall:

Bei der Verarbeitung von PANDOMO Wall auf Gipswandbauplatten, Mauerwerk und allen Mischuntergründen zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit PANDOMO Primer, 1 : 2 mit Wasser verdünnt, zu grundieren.

Unter PANDOMO PU Sealer:

Auf trockenen Flächen, die nicht mit PANDOMO Stone Oil behandelt wurden, muss vorher eine Grundierung mit PANDOMO Primer 1:1 mit Wasser verdünnt erfolgen.

PANDOMO Primer wird gleichmäßig mit einer 9mm Kurzfloorrolle aufgetragen, Schaumbildung und Pfützen sind zu vermeiden. PANDOMO Primer muss mindestens 2 Stunden trocknen.

Zu beachten ist:

Voranstriche gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. PANDOMO Primer bei Temperaturen über +5°C verarbeiten. In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

Hinweis:

GISCODE D1 = lösemittelfrei.

Produkt enthält: 5-Chlor-2-methyl-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-isothiazolin-3-on (3 : 1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
NUR FÜR GEWERBLICHE VERWENDER.





Technisches Datenblatt

PANDOMO Primer

Voranstrich und Haftbrücke PR

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP **Kennzeichnung nach GHS/CLP**
keine

Kennzeichnung nach ADR **Kennzeichnung nach ADR**
keine

Abpackung Eimer mit 5 kg netto

Lagerung Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Materialbedarf ca.	Unter	Verbrauch	Mischverhältnis	Wasser
	PANDOMO® Wall	150 g	1 : 1	150 ml
		50 g	1 : 2	100 ml