

Technisches Datenblatt

PANDOMO Terrazzo Hardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO Terrazzo Systemen

- › Zusatz auf Basis wassergelöster Silikat-Komponenten
- › geruchs- und lösemittelfrei
- › verbessert in Kombination mit PANDOMO® Terrazzo Filler die Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit



Anwendungsbereich:

PANDOMO TerrazzoHardener wird bei der Herstellung von angeschliffenen oder polierten PANDOMO Terrazzo Böden/ Systeme zur Verfestigung und Verdichtung des Porengefüges verwendet.

PANDOMO Hardener vergütet den PANDOMO Terrazzo und führt so zu deutlich mehr Glanz und zu verbesserten Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit.

Art:

PANDOMO Hardener ist auf Basis von wassergelösten Silikat Komponenten.

Verarbeitung:

Verarbeitung auf PANDOMO Terrazzo Oberflächen:

Nach ausreichender Trocknung der PANDOMO Terrazzo Böden muss die Fläche gleichmäßig auf geschliffen sein. Vor dem Auftragen von PANDOMO TerrazzoHardener muss die Fläche gereinigt und leicht vorgemischt werden. Zur Reaktion benötigt PANDOMO TerrazzoHardener Wasser. PANDOMO

TerrazzoHardener mit einem Wischwiesel satt und gleichmäßig auftragen. Ca. 15 Minuten einziehen lassen. Auf trocken gefallene Stellen erneut PANDOMO TerrazzoHardener applizieren. Dabei sollte stets nass in nass gearbeitet werden (fluten), um von vornherein eine optimale Sättigung des Untergrundes zu erreichen. Insel- und Pfützenbildung sind zu vermeiden. Zu viel aufgetragenes Material rechtzeitig vor Einsetzen der Gelierphase (Erhärtungsphase) entfernen. Bei Bedarf oder zur Steigerung des Ergebnisses kann die Anwendung nach einigen Stunden oder am nächsten Tag wiederholt werden. Es wird empfohlen, vor der Weiterbearbeitung die behandelte Oberfläche über Nacht aushärten zu lassen. Nach der Applikation von PANDOMO TerrazzoFiller mit PANDOMO TFW bzw. Schleifstaub kann die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt werden. Nach 8 Stunden wird die Fläche nass geschliffen.

Zu beachten ist:

Vor dem Auftrag muss die Fläche frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein. Die Temperatur des Bodens und der Umgebungsluft muss mindestens 7°C betragen.

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	Materialbedarf 0,05 - 0,3 l je m ²
Spezifisches Gewicht	0,9 kg/l





Technisches Datenblatt

PANDOMO Terrazzo Hardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO Terrazzo Systemen

Produktdetails

Abpackung	Kanister mit 20 Liter
Lagerung	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.