



Technisches Datenblatt

PANDOMO Hard Grain Black

Hartkornsand HG-B

Anwendungsbereich: PANDOMO Studio
› zur Erstellung von PANDOMO FloorPlus
Für den Innenbereich.

Zur Herstellung von PANDOMO FloorPlus Bodenflächen unter Verwendung von PANDOMO Floor (K1 oder K3) und PANDOMO Hard Grain.

Zur Vergütung von PANDOMO Studio in den ersten Schichten.

Art:

PANDOMO Hard Grain Black ist ein spezieller dunkler Granitsand.

Verarbeitung:

PANDOMO Hard Grain Black Verarbeitung zur Erstellung einer PANDOMO FloorPlus Bodenfläche:

Zunächst erfolgt die Applikation von PANDOMO Floor (K1 oder K3) gemäß Datenblatt. Unmittelbar nach dem Glätten der PANDOMO Oberfläche wird eine kleine Menge PANDOMO Hard Grain Black, ca. 30–50 g/m², sorgsam appliziert. Hierfür muss PANDOMO Hard Grain Black von Hand in die Luft

geworfen werden, sodass der Sand gleichmäßig auf die Fläche rieselt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht Korn an Korn liegt, sondern ein gewisser Anteil der PANDOMO Spachtelmasse zwischen den Sandkörnern sichtbar bleibt. Sandnester auf der Fläche, sowie eine ungleichmäßige Sandmenge beim Einstreuen sind unter allen Umständen zu vermeiden.

Zur Verarbeitung von PANDOMO Studio:

Für PANDOMO Studio werden in die ersten Schichten zum Schichtaufbau und Erzielen einer Struktur PANDOMO Hard Grain Black eingerührt (das Technische Datenblatt ist zu beachten). Die Spachtelmasse wird über das Korn dünn abgezogen.

Zu beachten ist:

Für PANDOMO FloorPlus ist darauf zu achten, dass nur dort Sand eingestreut wird, wo keine Glättung der Spachteloberfläche mit dem Stielglätter mehr erforderlich ist. In Teilbereichen der Spachtelung, in denen bereits Sand eingestreut wurde, darf nicht mehr mit dem Glätter nachgearbeitet werden oder die Fläche mit Nagelschuhen begangen werden.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	Eimer mit 5 kg netto
Lagerung	In trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.